

前　　言

本标准是根据国际电工委员会标准 IEC 893-2《电气用热固性树脂工业硬质层压板规范 试验方法》(1992 年版)对 GB 5130—85 进行修订的。在技术内容上(除相对介电常数和介质损耗因数允许用金属箔电极外)与其等效, 编写格式上(除个别进行调整补充外)与之等效。

本标准与 GB 5130—85 存在如下差异:

a) 机械性能

- ① 增加表观弯曲模量试验;
- ② 增加可压缩性试验;
- ③ 增加剪切强度试验;
- ④ 在压缩强度试验中增加细长比的规定(取 10)。

b) 电气性能

- ① 增加耐漏电起痕和耐电蚀损试验;
- ② 增加电解腐蚀试验;
- ③ 在相对介电常数和介质损耗因数试验中增加导电银漆电极的规定。

c) 热性能

- ① 增加长期耐热性试验;
- ② 增加负荷变形温度试验。

本标准 1977 年 12 月首次发布, 1985 年 4 月第一次修订, 1997 年 6 月第二次修订。

本标准自实施之日起, 同时代替 GB 5130—85。

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位: 机械工业部桂林电器科学研究所。

本标准主要承办人: 李学敏、张期平。

IEC 前言

- 1) IEC 关于技术问题的正式决定或达成的协议,尽可能代表所涉及问题的国际性的多数意见。其技术内容由 IEC 技术委员会准备。技术委员会由对此有兴趣的各国家委员会代表构成。
- 2) 为便于国际上使用,这些正式决定或达成的协议形成了推荐性文本,在此意义上为各国家委员会所接受。
- 3) 为了促进国际统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件允许的情况下,采用 IEC 推荐的文本作为他们的国家标准,IEC 推荐标准和相应的国家标准之间的任何差别应在国家标准中尽可能清楚地说明。
- 4) IEC 没有制定任何有关认可标志的程序,如果一台设备声称符合 IEC 推荐标准,IEC 对此不负责任和义务。

这部分国际标准 IEC 893 由 IEC 第 15 技术委员会(绝缘材料)的 15C 分委会(技术规范)制订。

这部分内容基于下列文件:

草案	表决
15C(CO)251	15C(CO)297

在上表所指出的表决报告中可以找到该标准在投票时的全部信息。

中华人民共和国国家标准

电气用热固性树脂工业硬质 层压板试验方法

GB/T 5130—1997
eqv IEC 893-2:1992

Test methods for industrial rigid laminated
sheets based on thermosetting resins for
electrical purpose

代替 GB 5130—85

1 范围

本标准规定了电气用热固性树脂工业硬质层压板的试验方法。

本标准适用于电气用热固性树脂工业硬质层压板。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应及时探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1033—86 塑料密度和相对密度试验方法

GB 1034—86 塑料吸水性试验方法

GB/T 1040—92 塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1041—92 塑料压缩性能试验方法

GB/T 1043—93 硬质塑料简支梁冲击试验方法

GB 1408—89 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB 1409—89 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法

GB/T 1843—1996 塑料悬臂梁冲击试验方法

GB 2536—90 变压器油

GB 4207—84 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法

GB 6553—86 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法

GB 9341—88 塑料弯曲性能试验方法

GB 10064—88 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法

GB 10580—89 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件

GB 10582—89 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法

GB 11020—89 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法

GB 11026.1—89 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第1部分:制定老化试验方法和评价试验结果的总规程

3 试样预处理及试验环境条件

除非另有规定,试样应按 GB 10580 规定的标准大气 B(温度 23℃±2℃, 相对湿度 45%~55%)至少处理 24h。

国家技术监督局 1997-06-03 批准

1998-05-01 实施

除非另有规定,试样应在上述标准大气条件下试验或者从上述条件中取出 3min 内开始试验。

高温试验,试样应在产品标准规定温度下处理 1h 后立即进行试验。

4 尺寸

4.1 厚度

4.1.1 试验仪器

外径螺旋测微计。其测量面直径为 6mm~8mm,测量面的不平度不大于 0.01mm,且两测量面的平行度应小于 0.003mm。测微计的分度值为 0.01mm,施加在试样上的压力为 0.1MPa~0.2MPa。

4.1.2 试验

在收货状态下,沿板材每条边,距边缘不小于 20mm 处测量两点厚度,共测八点,精确至 0.01mm。

4.1.3 结果

以八个测量值的中值作为试验结果并报告最大值和最小值。

4.2 平直度

把标称厚度 1.6mm 及以上板材,凹面朝上,自然地置于平台上,并将 1000mm 或 500mm 的轻质直尺(质量小于 500g)置于板材上,测量板材上表面偏离直尺的最大间距,结果以 mm 表示。

5 机械性能试验

5.1 弯曲强度

试验按 GB 9341 进行。其中施加负荷方向应垂直层向,施加的应变速率按产品标准规定,若产品标准无规定,则按 GB 9341 进行。

按图 1 所示的 A 向和 B 向分别加工五个试样。若板材厚度大于 10mm(对于 PFWV¹⁾型为 20mm)时,应从单面加工至 10mm(对于 PFWV¹⁾型为 20mm),试验时试样的加工面应朝向压头。

报告每个方向试验结果的中值,并取中值较低的试验结果作为弯曲强度。对于纤维大抵沿同一方向排列的板材,则取中值较高的试验结果作为弯曲强度。取三位有效数字。

5.2 表观弯曲弹性模量

试验按 GB 9341 进行。施加负荷方向,取样方法及试验结果的表示方法按 5.1。

5.3 压缩强度

试验按 GB/T 1041 进行。其中施加负荷方向应垂直层向,试验速度为 10mm/min。


试样为正方柱体或矩形柱体,尺寸按 GB/T 1041—92 第 6 章表 1 的规定。

以五个试验结果的中值作为压缩强度,取三位有效数字。

5.4 可压缩性

采用说明:

1) PFWV 为 IEC 命名的酚醛薄木层压板。



b—试样宽度;h—试样厚度;A、B—取样方向

图 1 试样取样方法

5.4.1 试验设备及仪器¹⁾

试验机:指示精度为指示值的±1%;

加载压板:表面粗糙度为 Ra0.8 的硬化钢板,并装有自动对中装置;

度盘式测微计或其他变形测量装置:指示精度为指示值的±1%,分度值 0.01mm;

温度计:分度值为 1℃。

5.4.2 试样

从板材上加工边长为 25mm±0.25mm 正方形试样两个¹⁾。若板厚小于 17mm 时,在不改变其原始表面的情况下,采取叠加方法使试样总高度尽可能接近 25mm。试样的边缘应平滑,无毛刺。

5.4.3 试验

5.4.3.1 在产品标准规定的温度下进行试验。

5.4.3.2 将试样置于两平行压板之间,使其中心线与加载轴线一致,加载方向应垂直于层向。试验过程中应在整个试验表面上均匀地施加负荷。

5.4.3.3 平稳地施加初始负荷至 1kN,保持 1min 后,测量试样的高度 h_1 。然后施加负荷,其速度应能大致在 2min 使负荷达到产品标准规定的值(含初始负荷 1kN),并在该负荷下保持 1min 后,再次测量试样的高度 h_2 。去除负荷后检查试样是否有破坏迹象(明显裂纹或断裂)。

5.4.4 结果²⁾

可压缩性按式(1)计算:

$$K = \frac{h_1 - h_2}{h_1} \times 100\% \quad (1)$$

式中: K——可压缩性,%;

h_1 ——初始负荷(1kN)下试样的高度,mm;

h_2 ——产品标准规定负荷下试样的高度,mm。

以两个试样试验结果的算术平均值作为可压缩性,取两位有效数字。并报告试样的破坏迹象。

5.5 冲击强度

按产品标准要求可任选下述一种方法(Charpy 法和 Izod 法)进行冲击试验。

5.5.1 简支梁冲击强度(Charpy 法)

试验按 GB/T 1043 进行。

试样为 C 型缺口的 3 型试样,试验方向平行层向。

采用说明:

1) IEC 893-2 无此项规定。

2) IEC 893-2 无计算公式。

从 4mm~10mm 厚的板材上,按图 1 所示的 A 向和 B 向分别加工五个试样,尺寸见图 2¹⁾。若板材厚度大于 10mm 时,则应从板材的两面等量加工至 10mm,厚度小于 4mm 的板材不予试验。

报告每个方向试验结果的中值,并取中值较低的试验结果作为简支梁法冲击强度。对于纤维大抵沿同一方向排列的板材,则取中值较高的试验结果作为简支梁冲击强度。取两位有效数字。




图 2 简支梁冲击试验的试样尺寸及试验方向

5.5.2 悬臂梁冲击强度(Izod 法)

试验按 GB/T 1843 进行。

试样为 A 型缺口的 2 型试样,试验方向平行层向。

从 4mm~10mm 厚的板材上,按图 1 所示的 A 向和 B 向分别加工五个试样,尺寸见图 3¹⁾。若板材厚度大于 10mm 时,则应从板材的两面等量加工至 10mm,厚度小于 4mm 的板材不予试验。




图 3 悬臂梁冲击试验的试样尺寸及试验方向

报告每个方向试验结果的中值,并取中值较低的试验结果作为悬臂梁冲击强度。对于纤维大抵沿同一方向排的板材,则取中值较高的试验结果作为悬臂梁冲击强度。取两位有效数字。

采用说明:

1) IEC 893-2 无此图。

5.6 剪切强度

平行层向剪切强度试验是考核材料层间粘结性能的重要试验。该项试验仅适合于厚度不小于 5mm 的板材。

5.6.1 试验设备及仪器

试验机:同 5.4.1;

剪切试验装置:见图 4。




图 4 平行层向剪切强度试验装置

5.6.2 试样

从大于或等于 5mm 厚的板材上,按图 1 所示的 A 向和 B 向分别加工 10 个试样,试样长为 20mm±0.1mm,宽和厚为 $5m_{-0.15}^0$ mm。

注：对于同时进行试验的两个试样，在剪切方向上尺寸允许有 0.01mm 偏差。

5.6.3 试验

5.6.3.1 在试验装置上同时安装两个试样，使试样的剪切面平行于层向。

5.6.3.2 按产品标准规定的速度施加负荷¹⁾,直至试样破坏,读取并记录破坏负荷。

5.6.4 结果²⁾

剪切强度按式(2)计算:

采用说明：

1) IEC 893-2 无此项规定。

2) IEC 893-2 无计算公式。

式中： τ ——平行层向剪切强度，MPa；
 P ——破坏负荷，N；
 S ——试样的剪切截面积(取 100)，mm²。

报告每个方向试验结果的中值，并取中值较低的试验结果作为剪切强度，取两位有效数字。

5.7 拉伸强度

试验按 GB/T 1040 进行。其中试验速度为 5mm/min，并以最大负荷下拉伸应力作为拉伸强度。

除非另有规定，从 1.5mm~10mm 厚的板材上，按图 1 所示的 A 向和 B 向分别加工五个试样，试样为 GB/T 1040—92 中的 I 型试样。若板材厚度大于 10mm 时，则应从板材的双面等量加工至 10mm。

报告每个方向试验结果的中值，并取中值较低的试验结果作为拉伸强度。对于纤维大抵沿同一方向排列的板材，则取中值较高的试验结果作为拉伸强度。取三位有效数字。

6 电气性能试验

6.1 电气强度和击穿电压

试验按 GB 1408 进行，并作如下补充规定：

6.1.1 试样

从板材上各加工三个试样，分别用于垂直层向和平行层向试验。其中用于垂直层向试验的板材厚度应不大于 3mm，尺寸为 150mm×150mm；用于平行层向试验的板材厚度应大于 3mm，尺寸为(100±2)mm×(25±0.2)mm。

6.1.2 试验媒质

除非另有规定，试验应在 90℃±2℃ 的变压器油(应符合 GB 2536)中进行。

为保证试样能够达到试验温度，试验前应使试样浸泡于规定温度的变压器油中 1h。然后立即进行试验。

6.1.3 升压方式

除非另有规定，试验采用 20s 逐级升压。

6.1.4 垂直层向试验

电极系统按 GB 1408—89 中 6.1.1 和 6.1.2 的规定。上电极直径 25mm，下电极直径 75mm。

6.1.5 平行层向试验

电极系统按 GB 1408—89 中 6.2.1 的规定。平板电极的直径不小于 130mm 且电极的边缘应倒圆(半径为 3mm~5mm)¹⁾。

对于纤维大抵按同一方向排列的板材，试验方向应平行于纤维方向。

6.1.6 结果

按 GB 1408—89 第 9 章进行。其中垂直层向试验以电气强度(MV/m)表示；平行层向试验以击穿电压(kV)表示。分别取三个试样试验结果的中值作为垂直层向电气强度或平行层向击穿电压的试验结果并报告最小值，取三位有效数字。

6.2 相对介电常数和介质损耗因数

试验按 GB 1409 进行，并作如下补充规定：

6.2.1 试样

从厚度小于 10mm 板材上各加工两个试样，分别用于工频试验和高频试验。其中用于工频(48Hz~62Hz)试验的试样尺寸为 100mm×100mm，用于高频(1MHz)试验的试样尺寸为 55mm×55mm。

6.2.2 电极

采用说明：

1) 是按 IEC 243-1(1988 年版)要求规定的。

工频试验采用三电极系统,电极配置见图 5。

高頻試驗采用兩電極系統,電極直徑為 $50\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。

電極材料應優先採用導電銀漆,也可採用金屬箔¹⁾。

6.2.3 試樣預處理

除非另有規定,試樣應在溫度 $105^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 、相對濕度小於 20% (GB 10580 的干熱標準大氣條件)的空氣中處理 96h ,處理完畢,取出並放入乾燥器中冷卻至室溫。

6.2.4 試驗


從乾燥器中取出試樣,在 10min 內安裝好電極並開始試驗。

除非另有規定,通常施加工頻試驗場強為 1MV/m 。

6.2.5 結果

分別取兩試樣試驗結果的算術平均值作為相對介電常數或介質損耗因數,取兩位有效數字。

單位:mm



1—測量電極；2—保護電極；3—高壓電極；4—試樣

圖 5 三電極系統

6.3 浸水後絕緣電阻

按 GB 10064 進行,電極為錐銷電極,並作如下補充規定:

6.3.1 試樣

從厚度小於 25mm 的板材上,按圖 1 所示的 A 向和 B 向分別加工兩個試樣,尺寸為 $75\text{mm} \times 50\text{mm}$ 。

6.3.2 條件處理

將試樣放入溫度為 $55^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 的烘箱中處理 $24\text{h} \pm 1\text{h}$,然後取出冷卻至室溫後再放入 $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 蒸餾水或去離子水中浸漬 $24\text{h} \pm 1\text{h}$ 。

6.3.3 試驗

浸水後,取出試樣並用乾淨的綢布或濾紙擦干試樣,安裝電極進行試驗。試驗應在溫度 $15^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ 、相對濕度不大於 75% 的環境條件下進行。且應在從水中取出試樣後 $1.5\text{min} \sim 2\text{min}$ 內完成每次測量。通常試驗電壓為直流 500V ,電化時間 1min 。

6.3.4 結果

報告每一方向試驗結果的算術平均值,並取較低的試驗結果作為浸水後絕緣電阻,取兩位有效數字。

6.4 相比漏電起痕指數和耐漏電起痕指數

試驗按 GB 4207 進行,採用試驗溶液 A。

6.5 耐漏電起痕性和耐電蝕損

試驗按 GB 6553 進行,具體方法由產品標準規定。

6.6 电解腐蚀

試驗按 GB 10582 進行,具體方法由產品標準規定。

采用说明:

1) IEC 893-2 仅要求导电银漆电极,但考虑到国内的实际情况,允许使用金属箔电极。

式中： Y ——终点变形量，mm；

h, L ——同式(3)。

7.3.3.4 调节支座距离，精确至0.5mm。安装试样，应使加载方向垂直于层向，并使试样的长轴与压头和支座的轴向相垂直。




图6 负荷变形温度的试验装置示意图

7.3.3.5 安装温度计。一支用于测量试验区域温度，其底部与试样之间距离应小于10mm，但不接触试样。另一支温度计用于监测加热油浴温度。

7.3.3.6 在油浴温度20℃~23℃时，施加所计算的负荷，稳定5min后再调整变形测量装置的零点，并以120℃/h±5℃/h速度升温，记录达到终点变形量时刻的温度。

7.3.4 结果

以三个试样试验结果的中值作为负荷变形温度，取三位有效数字。

8 物理和化学性能

8.1 密度

试验按GB 1033的A法进行。试样数量三个。以三个试样试验结果的中值作为密度，取两位有效数字。

8.2 吸水性

8.2.1 试验按 GB 1034 的方法 1 进行。蒸馏水温度为 23℃±0.5℃。

8.2.2 试样

若板材厚度小于或等于 25mm 时, 试样厚度为原板厚。若板材厚度大于 25mm 时, 则应从单面平滑地加工至 25mm。试样数量三个。

8.2.3 结果

以三个试样试验结果的中值作为吸水性, 结果取整数位, 以 mg 表示。